

超力福 EGT (2018) 型

通用型表印油墨

新東方

NEW EAST

®

ISO9001

国际质量体系认证

执行标准: QB/T1046

超力福 EGT(2018) 通用型表印油墨是以聚氨酯树脂为主要连接料的高性能表印油墨,主要用于 BOPP、CPP、PE、珠光膜等薄膜的凹版表面印刷。

产品特性

- ①

酯溶性油墨,溶剂释放性好, 气味低,符合卫生环保要求。
- ②

油墨色泽鲜艳、透明度好、 叠色效果好。
- ③

耐高温、抗粘连、浅网再现 性优良,适合高速印刷。

适用基材

BOPP薄膜

处理度≥ 38 达因

CPP薄膜

处理度≥ 38 达因

PE 薄膜

处理度≥ 38 达因

珠光膜

处理度≥ 38 达因

※ 其他薄膜向本公司技术部门咨询。

稀释剂建议配比

	乙酸乙酯	乙酸正丙酯	异丙醇	PM
快干	50	30	20	—
标准	30	60	10	—
慢干	—	75	20	5

印刷粘度

察恩 3#杯

25℃

12-14 秒

※ 印刷粘度视印刷版深及印刷机速而定。

墨色设定与使用提示

101耐晒桃红	307橙	507原色蓝	801黑
104原色红(蓝相)	403透明黄	601群青	900调墨油
105原色红(黄相)	407原色黄	607不渗紫	001罩光油
201大红	501绿	709白	
203金红	503草绿	719特白	

- ① 本产品不得与其他型号的油墨混用,以免造成印刷故障。
- ② 作表印时,光泽度不如聚酰胺表印油墨,敬请留意。
- ③ 用户如需自行配色,请确认配色后油墨色相的稳定性,如有耐晒功能要求,请咨询我司技术部。
- ④ 避免印品储存和运输过程中处于恶劣环境(高温、高压和高湿)条件下,产生粘连现象。
- ⑤ 本产品不能用于调金粉。

储存与包装



易燃易爆，阴凉通风处保存，避免阳光直射。



包装规格：
白墨 22kg/桶
色墨 18kg/桶



保质期：12 个月
(金、银墨 6 个月)

安全



避免与皮肤和眼睛直接接触 详情请参阅



《产品安全技术说明书》

特别提醒

本资料罗列的技术参数和工艺配比，均是在本公司的工艺和环境条件下产生和收集的，但这并不是我们的保证或担保。我们要求客户根据不同最终产品的需求和所用的印刷设备条件，以及包装材料，进行充分测试验证后，再行使用。

(2026版)



新东方油墨有限公司



浙江省桐乡市崇福大道2320号 邮编 314500
www.chinaneweast.com



联系电话 0573-88366629