

超力福 313FD 型

表 印 油 墨

新東方

NEW EAST

®

ISO9001

国际质量体系认证

执行标准: QB/T1046

超力福 313FD 型油墨是以聚氨酯树脂为主要连接料,适用于 PE 薄膜印刷的表印油墨。

产品特性

- ① 酯溶性油墨,溶剂释放性好,气味低,符合卫生环保要求。
- ② 耐高温、抗粘连、浅网再现性优良,适合高速印刷。
- ③ 柔韧性好,抗水、耐油、耐冷冻,特别适用于肉类冷冻包装。
- ④ 油墨色泽鲜艳、透明度好、叠色效果好。

适用基材

PE 薄膜

处理度 ≥ 38 达因

※ 其他薄膜向本公司技术部门咨询。

稀释剂建议配比

	乙酸乙酯	乙酸正丙酯	异丙醇	PM
	50	30	20	—
标准	30	60	10	—
慢干	—	75	20	5

印刷粘度

白墨	察恩 3#杯	25℃	13-15 秒
色墨	察恩 3#杯	25℃	14-16 秒

墨色设定与使用提示

105原色红	407浅黄	307紫
201大红	501绿	709白
307橙	503草绿	801黑
405中黄	507原色蓝	冲淡剂

- ① 本产品不得与其他型号的油墨混用,以免造成印刷故障。
- ② 避免印品储存和运输过程中处于恶劣环境(高温、高压和高湿)条件下,产生粘连现象。
- ③ 本产品不能用于调金粉。

储存与包装

⚠ 易燃易爆,阴凉通风处保存,避免阳光直射。

📦 包装规格:
白墨 22kg/桶
色墨 18kg/桶

📅 保质期:12 个月
(金、银墨 6 个月)

安全

⚠ 避免与皮肤和眼睛直接接触 详情请参阅
📖 《产品安全技术说明书》

※ 其他规格请与销售部沟通

特别提醒

本资料罗列的技术参数和工艺配比,均是在本公司的工艺和环境条件下产生和收集的,但这并不是我们的保证或担保。我们要求客户根据不同最终产品的需求和所用的印刷设备条件,以及包装材料,进行充分测试验证后,再行使用。

(2026版)

新東方
NEW EAST

新东方油墨有限公司



浙江省桐乡市崇福大道2320号 邮编 314500
www.chinaneweast.com



联系电话 0573-88366629