

东风 200 型

通用热转印油墨

新東方

NEW EAST

®

ISO9001

国际质量体系认证

执行标准: QB/T1046

东风 200 型通用热转印油墨，是以酯溶聚氨酯树脂为主要连接料的 PET 膜热转印油墨。可通过热转印工艺转印在各类塑胶底材 (PE、PP、ABS、PET、PS、PVC等)，人造皮革，竹木，玻璃和金属底材上面。

产品特性

- ①

无苯无酮的酯溶性油墨, 安全环保。
- ②

油墨色泽鲜艳、印刷适应性好, 有耐晒型号。
- ③

对底材和转印胶水的适应性广, 层间牢度和转印牢度优异。
- ④

墨层柔韧性好, 拉伸率高, 可转印到不规则立体面。

适用基材

无处理PET 薄膜
(必须使用未经电晕处理的PET 膜)

! 注意:

电晕处理过的 PET 膜会导致离型不良, 请勿使用。

印刷结构

层序	功能层名称	是否必须	备注
1	无处理 PET 膜	✓	不可使用电晕处理膜
2	离型剂	✓ 必需	
3	保护剂	✗ 可选	按客户要求增加
4	油墨	✓ 必需	
5	热熔胶	✓ 必需	

稀释剂及建议配比

	快干	标准	慢干
醋酸乙酯	70	50	—
醋酸正丙酯	20	40	50
醋酸丁酯	—	—	40
异丙醇	10	10	10

版深及印刷粘度

※ 建议用150线版印刷。

白墨	察恩 3#杯	25℃	13-15 秒
色墨	察恩 3#杯	25℃	15-18秒

墨色设定与使用提示

101 桃红	105 原红	105SC 耐晒原红
206SC 耐晒金红	307 橙	307SC 耐晒橙
403 透明黄	407 黄	407SC 耐晒黄
507 蓝	501SC 耐晒绿	607SC 耐晒紫
709 白	801 黑	999 调墨油

使用前准备

- 1 本产品15-30℃环境下使用效果最好,开桶前应先摇匀。
- 2 使用前必须将油墨在20-30℃室温下存放至少12小时以上,使油墨充分回温,流动性良好。再搅拌均匀,防止因组分沉降导致印刷不良。
- 3 油墨使用时,根据天气、温度、印刷速度,加入适量推荐的稀释剂(具体用量可咨询我司技术部)。

配色与兼容

- 4 用户如需自行配色,请确认配色后油墨色相的稳定性,如有耐晒等特殊功能要求,请咨询我司技术部。
- 5  本产品不得与其他型号的油墨混用,以免造成印刷故障。

工艺与基材适用性

- 6 油墨的性能会因印刷基材、印刷工艺、工场环境以及操作情况而存在差异。 请务必在批量生产前进行小试,确认本油墨符合贵司的具体生产条件。

如有任何疑问,请咨询我司技术部。

储存与包装

 易燃易挥发,阴凉通风处保存,避免阳光直射。	 保质期:12个月 (金、银墨 6个月)	 包装规格: 白墨 22kg/桶 色墨 18kg/桶	※ 吨桶等其他规格 请与销售部沟通
---	--	---	----------------------

安全

   避免与皮肤和眼睛直接接触 详情请参阅 《产品安全技术说明书》

特别提醒

本资料罗列的技术参数和工艺配比,均是在本公司的工艺和环境条件下产生和收集的,但这并不是我们的保证或担保。我们要求客户根据不同最终产品的需求和所用的印刷设备条件,以及包装材料,进行充分测试验证后,再行使用。

(2026版)



新东方油墨有限公司



浙江省桐乡市崇福大道2320号 邮编 314500
www.chinaneweast.com



联系电话 0573-88366629