

东风 201 型

通用热转印油墨



东风201型通用热转印油墨,是以氯化聚丙烯树脂为主要连接料,配合无苯酯类溶剂体系,适用于PP薄膜印刷,并可使用高温熔融的PP、PE粒子作为胶粘剂进行复合的凹版无苯淋膜复合油墨。

产品特性

- ① 无苯酯溶性油墨,安全环保。
- ② 油墨色泽鲜艳、浅网转移性好,印刷适应性好。
- ③ 可用于PP,PE淋膜挤复,淋膜强度好。

适用基材

表面处理的OPP/BOPP薄膜
处理度 ≥ 38达因

PP类编织布

无纺布

其他PP类底材
(需经过技术验证)

稀释剂及建议配比

	快干	标准	慢干
醋酸乙酯	70	10	—
醋酸正丙酯	30	90	70
醋酸丁酯	—	—	30

版深及印刷粘度

※ 建议用175-220线版印刷。

白墨	察恩 3#杯	25℃	13-15 秒
色墨	察恩 3#杯	25℃	14-17 秒

墨色设定与使用提示

101 桃红	105 原红	201 大红
203 金红	307 橙	407 黄
507 蓝	601 群青	607 紫
709 白	801 黑	900 调墨油

使用前准备

- 1 本产品15-30℃环境下使用效果最好,开桶前应先摇匀。
- 2 使用前必须将油墨在20-30℃室温下存放至少12小时以上,使油墨充分回温,流动性良好。再搅拌均匀,防止因组分沉降导致印刷不良。
- 3 油墨使用时,根据天气、温度、印刷速度,加入适量推荐的稀释剂(具体用量可咨询我司技术部)。

配色与兼容

- 4 用户如需自行配色,请确认配色后油墨色相的稳定性,如有耐晒等特殊功能要求,请咨询我司技术部。
- 5  本产品不得与其他型号的油墨混用,以免造成印刷故障。

工艺与基材适用性

- 6 油墨的性能会因印刷基材、印刷工艺、工场环境以及操作情况而存在差异。 请务必在批量生产前进行小试,确认本油墨符合贵司的具体生产条件。
如有任何疑问,请咨询我司技术部。

储存与包装



易燃易爆,阴凉通风处保存,避免阳光直射。



保质期:12个月
(金、银墨 6个月)



包装规格:
白墨 22kg/桶
色墨 18kg/桶

※ 吨桶等其他规格
请与销售部沟通

安全



避免与皮肤和眼睛直接接触 详情请参阅 《产品安全技术说明书》

特别提醒

本资料罗列的技术参数和工艺配比,均是在本公司的工艺和环境条件下产生和收集的,但这并不是我们的保证或担保。我们要求客户根据不同最终产品的需求和所用的印刷设备条件,以及包装材料,进行充分测试验证后,再行使用。

(2026版)

